

MURASMALT OPACO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 25/07/2023

Prodotto: **Murasmalt Opaco**
Categoria: Idropitture per Interni
Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Laque murale mate à base d'eau. Peinture murale à base d'eau à base de copolymères styrène-acrylique spéciaux, de pigments et de charges sélectionnées à très haute résistance à l'action de la lumière et des intempéries. Excellente couverture et rendement. Finition mate parfaitement amovible même avec des détergents. Point blanc élevé.

Utiliser

Convient pour la peinture de haute qualité des surfaces de maçonnerie intérieures et extérieures avec des couleurs très décoratives où un effet mat (3-5 brillant) est souhaité.

Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, gypse ou plaque de plâtre, et conglomérats de diverses natures absorbantes, neufs et anciens, à condition qu'ils ne s'effritent pas.

Convient aux environnements où les aliments sont produits, transformés et distribués.

MURASMALT est conforme à la norme UNI 11021:2002 « Peintures et vernis.

Produits et systèmes pour la peinture d'environnements en présence d'aliments (Test Report No. 15/2016 délivré par TERMOTECH ECO srl). Garantir la conformité des surfaces selon le protocole HACCP pour éviter une éventuelle contamination alimentaire.

Preparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et sec - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer les surfaces propres. Appliquez ensuite une couche de scellant FISSACRIL et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de MURASMALT en suivant les indications techniques ci-dessous.



Surfaces extérieures peintes : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés d'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier approprié pour extérieur; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche de mastic FISSACRIL et après 4-6 heures avec deux couches de MURASMALT en suivant les indications techniques ci-dessous.



Dans le cas de supports très friables, il est conseillé de remplacer FISSACRIL par le scellant à base de solvant ISOL 45.

Surfaces intérieures neuves : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et sec - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec FLYSTUK et sable ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche de scellant FISSACRIL et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de MURASMALT en suivant les indications techniques ci-dessous.

Surfaces intérieures peintes : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlevez les résidus écaillés de la vieille peinture et, si nécessaire, remplissez et lissez les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche de scellant FISSACRIL et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de MURASMALT en suivant les indications techniques ci-dessous.

Methodes d'application



Pinceau : Diluer au maximum 5 à 10 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Rouleau : Diluer 5 à 10 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Temperature d'application:	5-35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35-50	µm par la couche
Sec hors poussière:	0.5	h
Peut être repeint après:	5-6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO OX.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1.15-1.20	Kg/l
Viscosité:	8000-12000	cPs
pH:	8-9	
Solide en poids:	50%	
Rendement théorique:	13	mq/l par couche
Mains recommandées:	2	
Couleur:	blanc et couleurs de fiche	
Apparence:	mat	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Articles de spécification :

Acrylique brillant superlavable avec une couverture et un rendement très élevés. Préparer le support avec une couche de bouche-pores FISSACRIL. Application de deux couches de MURASMALT dans la quantité déterminée par l'absorption du support jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de film sec appropriée. Tout doit être fait dans le respect des règles d'application, avec un coût de € par mètre carré, y compris le matériel et l'installation.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.

