

A46

SCHEDA TECNICA

Revisione : 01/12/2021

Prodotto: **A46**
Categoria: Linea Industria
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Antiruggine di natura sintetica, dotata di rapida essiccazione, buon potere riempitivo e prestazioni anticorrosive. Il prodotto è utilizzabile a mano unica per la verniciatura di chassis e autotelai nel settore della carrozzeria industriale.

Supporto

Lamiera grezza sgrassata e carteggiata, fosfatata e sabbiata. Ghisa

Preparazione Supporti



Pulire accuratamente il supporto per mezzo di sgrassante antisiliconico F290. In presenza di calamina e per ottenere migliori prestazioni è consigliabile carteggiare o sabbiare il supporto.

Rapporto di Miscelazione

	Volume
A46	100 cc
Diluyente Nitro I040	25-30 cc
Viscosità Ford4 20°C	20-25"

Aerografi

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,11 - 0,13 inches
Pressione :	120 - 150 bar

Applicazione



Applicare 1-2 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.

Essiccazione

Ad Aria	Intervallo tra le mani	5-10 minuti
	Essiccato	60-90 minuti (in funzione degli spessori e della temperatura)

Dati Tecnici:

Colore:	Rosso ossido (IC028 - IC105) e a richiesta colori vari.
Peso specifico:	1,40 Kg/l
Resa teorica:	Non inferiore a 10 mq/kg per mano prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron.
Pot Life:	Indefinito
Stoccaggio:	24 mesi in confezione integra e in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.

Pulizia degli attrezzi:

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040

Norme di sicurezza:

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.