

TEKNOZINC

Stucco poliesteri per lamiere zincate

CARATTERISTICHE GENERALI

Polistuck è uno stucco poliesteri a spatola universale di ottima qualità, caratterizzato da una morbida spatolabilità e rapidissima essiccazione.

La composizione fine della sua granulometria, permette e garantisce il miglior livellamento sia delle piccole che delle grosse imperfezioni. Grazie all'ottima elasticità consente una perfetta adesione su tutte le lamiere zincate attualmente utilizzate nel settore auto

SUPPORTO

Lamiere grezza e zincata per auto sgrassata e carteggiata
Alluminio, ghisa prettamente carteggiati
vetroresina e gel-coat carteggiati, verniciature in buone condizioni carteggiate e sgrassate.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE


Pulire accuratamente la superficie con acqua e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P 60. Lavare con diluente antisiliconico F290.



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

	PESO
TEKNOZINC	1000 gr
CATALIZZATORE	20 gr
POT-LIFE	4-6 minuti

Nota:
Nei mesi invernali e comunque in condizioni ambientali con temperature basse, il rapporto di catalisi consigliato è del 3%.
Miscelare bene l'indurente fino ad ottenere una colorazione rosastra uniforme.
Un eccessivo dosaggio del catalizzatore potrebbe originare fenomeni di macchiatura.



APPLICAZIONE

Applicare 1 o più rasate per mezzo di apposite spatole. Lo spessore consigliato è di 200-800 micron.



TEKNOZINC

Stucco poliesteri per lamiere zincate

ESSICCAZIONE

A 20°C	20 minuti
Lampada I.R.	Onde medie 10 minuti Onde corte 5 minuti



CARTEGGIATURA

Carteggiare a secco con carta abrasiva grana P80-P180, con levigatrice o a mano. Per le piccole stuccature carteggiare con carta abrasiva grana P180-P280.

Prima dell'applicazione del fondo è consigliabile l'utilizzo di carte abrasive P280.

La carteggiatura ad umido non è consigliata.



DATI TECNICI

Confezioni	Padella da litri 0,750 (induritore compreso)
Colore	Beige
Resa teorica	2 mq/l prodotto pronto all'uso per spessori di 100 micron
Pot-life	4-6 minuti a 20°C
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 12 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 18-20° C



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

