

V22 AS

SCHEDA TECNICA

Revisione : 20/10/2021

Prodotto: **V22 AS**
Categoria: Linea Carrozzeria
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

V22 è un fondo acrilico 2K tinteggiabile con basi di sistemi refinish e industriali (10% a volume). Facilita la copertura degli smalti poco coprenti come perlati, gialli e aranci. V22 offre un eccellente potere riempitivo, rapida essiccazione e facile carteggiabilità.

Supporto

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata. Stucchi poliестere, vetroresina, gel-coat, carteggiati con P280-320. Fondi e vernici preesistenti completamente essiccate e carteggiate.

Preparazione Supporti



Pulire accuratamente la superficie con acqua e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P 150- 180. Lavare con diluenti antisiliconici F290 Per garantire la massima resistenza su lamiera, e consigliabile l'applicazione di 1-2 mani di wash primer.

Rapporto di Miscelazione

	V22 RIEMPITIVO	
	Volume	Peso
V22	100	100gr
Catalizz. Serie 2000	20	13gr
Diluente Acrilico	15	13gr
Viscosità	25-30"	

Catalizzatori e Diluenti

Catalizzatori	A 2000 SLOW	Verniciature parziali e ritocchi sopra i 30°C
	A 2001 STANDARD	Verniciature parziali e ritocchi sopra i 20°C e verniciature totali a qualsiasi temperatura.
	A 2002 FAST	Verniciature parziali e ritocchi sotto i 20°C
Diluenti Acrilici	I 080 SLOW	Verniciature parziali e ritocchi sopra i 30°C
	I 070 STANDARD	Verniciature parziali e totali sopra i 20°C
	I 090 FAST	Verniciature parziali e ritocchi sotto i 20°C

Aerografi

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,8 - 2,0 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello

Applicazione



Applicare 2-3 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C, secondo catalizzatore. Lo spessore consigliato per 2 mani è di 100-130 micron.

Essiccazione

a 20°C	Catalisi	Carteggiabile a 20°C	Secco in profondità
	catalizzatore Slow A 2000	3-4 ore	12h
	catalizzatore Standard A 2001	3-4 ore	12h
	catalizzatore Fast A 2002	1,30 ore	8h
Forno a 60°C	Catalisi	Carteggiabile a 20°C	Secco in profondità
	catalizzatore Slow A 2000	30 min	
	catalizzatore Standard A 2001	30 min	
	catalizzatore Fast A 2002	20 min	
Lampada I.R.	Catalisi	Carteggiabile a 20°C	Secco in profondità
	catalizzatore Slow A 2000	10-12 min	
	catalizzatore Standard A 2001		
	catalizzatore Fast A 2002		

Carteggiatura

Con tutte le finiture, previa carteggiatura con carta abrasiva grana P360-400 a secco, P800-1000 a umido.

Dati Tecnici:

Colore:	Neutri
Peso specifico:	1,450 Kg/l
Resa teorica:	6 mq/l prodotto pronto all'uso 2 mani 100 – 120 micron
Stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 20° C

Pulizia degli attrezzi:

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

Norme di sicurezza:

IL PRODOTTO E'A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

