

# UMANA FISSATIVO TERMOISOLANTE

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 18/10/2021

Prodotto: **Umana Fissativo Termoisolante**

Categoria: Umana

Azienda: Loggia

**Per la linea Umana è stato attuato il primo progetto di ricerca per stabilire l'attività degradativa virucida nei confronti del SARS-COV-2 l'agente patogeno responsabile della pandemia covid-19. I risultati della ricerca hanno rilevato che il principio attivo di Umana ha una marcata azione virucida nei confronti del SARS-COV-2. Questo effetto si evince già ai tempi di contatto nell'ordine dei minuti e rimane costante nel tempo.**

## Caratteristiche Generali

Umana fissativo termoisolante è formulato con speciali emulsioni acriliche , microsferi cave di vetro .La presenza di microsferi cave di vetro permette di diminuire lo scambio termico tra muro e atmosfera,evitando il formarsi di condensa.

## Impiego

Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi o pre-verniciati, prima dell' applicazione di prodotti della linea UMANA

## Preparazione Supporti



**Superfici Interne Nuove:** Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di Umana fissativo termoisolante e dopo 4-6 ore applicare la seconda mano



**Superfici Interne Verniciate:** Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi due mani intervallate di 4-6 ore



## Metodi Applicativi



*Pennello rullo : Diluire 1:3 con acqua*

*Airless: E' sconsigliato l'uso dell'airless per la presenza delle sfere cave di vetro che possono intasare la pistola*



Temperatura di applicazione:	5-35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0.5	h
Riverniciabile dopo:	4-6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	0.95	Kg/l
Viscosità:	1.000	cPs
pH:	8	
Solido in peso:	40%	
Resa teorica:	15-20	mq/l per mano
Mani consigliate:	2	
Colore:	trasparente	
Confezioni	1 - 5 - 20	

## **Stoccaggio:**

---



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## **Voci di capitolato:**

---

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**European Patent**

**Office**

**Brevetto SARC: Idropittura battericida a base di semiconduttori nanocristallini accoppiati stabilizzata mediante utilizzo di antiossidanti a rilascio controllato.**

**Titolare : Loggia Industria Vernici S.r.l.**

**Domanda di deposito : [IT2006LT00009 31082006](#) Anno di deposito : 2006**

**Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY**

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**