

POLIFOND B

Fondo poliuretano bianco

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo riempitivo poliuretano per legno. Formulato con una base di legante poliuretano e reticolato con induritore isocianico aromatico. Ottima durezza, facile carteggiabilità.
Indicato per infissi, mobili, scale, ecc. anche come prima mano su legni da carteggiare e sovra verniciare con smalto poliuretano.

SUPPORTO

Manufatti in legno di vario genere.


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Ultimare la carteggiatura del supporto con carta abrasiva grana P400.
Pulire accuratamente prima di verniciare.



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Volume	
2	Fondo poliuretano
1	Catalizzatore L 28
0.1	Diluente I050
Viscosità Ford4 20°C	18-20"



AEROGRAFI

Aerografo ad aspirazione :	ugello Ø 1,6 - 1,8 mm
Aerografo a caduta :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione al calcio :	3,5 - 4 bar
Aerografo HVLP :	ugello Ø 1,4 - 1,6 mm
Pressione :	0,7 bar all'ugello
Pistola Airless :	ugello Ø 0,09 - 0,11 inches
Pressione :	120 - 150 bar



POLIFOND B

Fondo poliuretano bianco

APPLICAZIONE

Applicare 2-3 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.



ESSICCAZIONE

	Fuori polvere	Manipolabile	Essiccato
Aria a 20° C	20 min.	8 h	24 h



DATI TECNICI

Confezioni	1 - 5 - 20 Kg.
Colore	Bianco
Peso specifico	1,4 Kg/l.
Resa teorica	Non inferiore a 6-7 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 50 micron.
Pot-life	6-8 h a 20° C.
Stoccaggio	24 mesi in confezione integra e in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

