

SCHEDA TECNICA

Revisione: 30 settembre 2009



Catalizzatore L 28

Catalizzatore per poliuretanici.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Catalizzatore a base di isocianati aromatici.

Impiego: Additivo indurente (componente B) per fondo poliuretanico per legno

POLIFOND B.

Indicazioni applicative tecniche



Catalisi:



Miscelare il catalizzatore in peso o volume nella percentuale 1:2 con ${\sf POLIFOND}$ B.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Pote life:	6	h
Pulitura attrezzi:	con diluente nitro	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,90 – 1,05	Kg/l
Viscosità:		
Solido in peso:	50%	
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	
Confezioni:	0,5 - 1 - 5	I

Stoccaggio





Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.





Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C



Teme l'umidità.

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.