

MONOFOND BIANCO

Turapori bianco

CARATTERISTICHE GENERALI

Fondo riempitivo turapori per legno. Formulato con un legante che conferisce al prodotto durezza e carteggiabilità. Rapida essiccazione. Indicato come prima mano su legni da carteggiare, infissi, mobili, scale. ecc.

SUPPORTO

Manufatti in legno.


PREPARAZIONE DELLA SUPERFICE

Pulire accuratamente il supporto.



RAPPORTO DI MISCELAZIONE

| | Volume |
|----------------------|----------|
| MONOFOND B | 100 cc |
| Diluyente Nitro I040 | 15-25 cc |
| Viscosità Ford4 20°C | 20-25" |



AEROGRAFI

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Aerografo ad aspirazione : | ugello Ø 1,8 - 2,0 mm |
| Aerografo a caduta : | ugello Ø 1,6 - 1,8 mm |
| Pressione al calcio : | 3,5 - 4 bar |
| Aerografo HVLP : | ugello Ø 1,6 - 1,8 mm |
| Pressione : | 0,7 bar all'ugello |
| Pistola Airless : | ugello Ø 0,13 - 0,15 inches |
| Pressione : | 120 - 150 bar |



MONOFOND BIANCO

Turapori bianco

APPLICAZIONE

Applicare 1-2 mani intervallate da 5-10 min. a 20° C.



ESSICCAZIONE

| | | |
|---------|---------------|--------------|
| Ad Aria | Fuori polvere | 15-20 minuti |
| | Manipolabile | 30 minuti |
| | Essiccato | 8 ore |



RIVERNICIATURA

Possibile dopo 2 ore.



DATI TECNICI

| | |
|----------------|--|
| Colore | Bianco. |
| Peso specifico | 1,5 Kg/l. |
| Resa teorica | Non inferiore a 6-7 mq/l prodotto pronto all'uso. 2 mani spessore medio 35 micron. |
| Pot-life | Indefinito |
| Stoccaggio | 24 mesi in confezione integra e in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore. |



PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

