



LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 1 luglio 2019



Umana Clinic fissativo isolante

Fissativo isolante acrilico fotocatalitico

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: *Umana Clinic fissativo isolante* formulato con speciali emulsioni acriliche , microsferi cave di vetro .

Impiego: Adatto come mano di fondo ancorante su muri nuovi o pre-verniciati, prima dell' applicazione di *Umana Clinic new air*

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di **Umana clinic fissativo isolante** e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Umana Clinic new air**



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di **Umana clinic fissativo isolante** e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Umana Clinic new**

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello rullo : Diluire 1:3 con acqua.



Airless: **E' sconsigliato l'uso dell'airless per la presenza delle sfere cave di vetro che possono intasare la pistola.**

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 5	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	0,95	Kg/l
Viscosità:	1.000	cPs
pH:	8	
Solido in peso:	40%	
Resa teorica:	15 – 20	mq/l
Confezioni:	1 – 5 - 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.