

BASIC 21

SCHEDA TECNICA

Revisione : 08/02/2022

Prodotto: **Basic 21**
Categoria: Linea Basic
Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Peinture à l'eau lavable, hydrofuge et respirante pour l'intérieur. Formulé avec des résines et des pigments de qualité supérieure qui garantissent une couverture, un rendement et une résistance à l'abrasion exceptionnels. Les excellentes caractéristiques de transpiration le rendent approprié pour peindre des environnements avec un degré d'humidité élevé

Utiliser

Convient pour peindre les surfaces murales internes où est nécessaire une bonne respirabilité. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, plâtre ou plaques de plâtre et conglomérats absorbants de diverses natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne farinent pas.

Preparation



Nouvelles surfaces internes : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou imperfections avec FLYSTUK et sablez ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4 à 6 heures peindre avec deux couches de BASIC 21 en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes : éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus d'écaillage de la vieille peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4 à 6 heures peindre avec deux couches de BASIC 21 en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Dans le cas de supports très farinants, il est conseillé de remplacer FISSAMUR par l'isolant solvant ISOL 45.

Methodes d'application



Pinceau : Diluer à 20-25 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Rouleau : Diluer à 20 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 5 à 6 heures entre

une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35 ÷ 50	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5 ÷ 6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec des colorants universels trouvés sur le marché. Cependant, il est conseillé d'utiliser uniquement des couleurs pastel et claires.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application

Poids spécifique:	1,73 ÷ 1,77	Kg/l
Viscosité:	15.000 ÷ 20.000	cPs
pH:	8 - 9	
Solide en poids:	70%	
Rendement théorique:	9 - 11	mq/l
Packaging:	4 - 14	
Couleur:	Blanc et couleur fichier	
Apparence:	Opaque	

Stockage:



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5 °C

Température maximale de stockage : + 30°C

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa bonne élimination, veuillez vous référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mises en garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit étant hors de notre contrôle direct. Il est donc conseillé de s'assurer de l'adéquation du produit au cas spécifique par des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifié pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000.