

BASIC 69

SCHEDA TECNICA

Revisione : 16/02/2022

Prodotto: **Basic 69**
Categoria: Linea Basic
Azienda: Loggia

Caractéristiques générales

Peinture d'intérieur super mate, avec une haute lavabilité et un excellent pouvoir couvrant. Application optimale sur tous les enduits les plus courants utilisés en intérieur et sur plaque de plâtre. Peinture murale lavable pour intérieurs à haut pouvoir couvrant, rendement élevé, facilité d'utilisation, masquant l'aspect opaque.

Usage

Convient pour une application en intérieur sur enduits de mortier de liant hydraulique à base de chaux finis avec une finition civile, sur des bases de finition à base de gypse et des panneaux de plaques de plâtre

Préparation des surfaces



Nouvelles surfaces intérieures : Assurez-vous que la surface est parfaitement sèche et durcie - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et poncez ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSACRIL et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de BASIC 69 en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes : Éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Éliminer les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSACRIL et après 4 à 6 heures, peignez avec deux couches de BASIC 69 en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Methodes d'application



Pinceau : Diluer 25 à 30 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 4 à 5 heures entre une application et la suivante.

Rouleau : Diluer 20 à 25 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 4 à 5 heures entre une application et la suivante.

Airless : Diluer à 50 % avec de l'eau - Buse 0,46 - 0,53 mm (0,018 - 0,021 pouce) Pression : 160 - 180 bar.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	<85%	
Épaisseur recommandée:	35 ÷ 50	µm par la couche
Sec hors poussière:	0.5	h
Peut être repeint après:	4 ÷ 5	h
Séchage profond:	12	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec les colorants universels que l'on trouve sur le marché. Cependant, il est conseillé de n'utiliser que des couleurs pastel et claires.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,48 ÷ 1,52	Kg/l
Viscosité:	14.000 ÷ 16.000	cPs
pH:	8 - 9	
Solide en poids:	63,5 %	
Rendement théorique:	14-16	mq/l
Mains recommandées:	-	
Couleur:	Couleurs blanc et dossier	
Packing:4-14		l

CLASSIFICATION SELON EN 13300

Mesure	Norme	Classification	Résultat
Résistance au brossage à humide	ISO 11998	Classe 1	< 5 µm 200 cycles
Gloss	ISO 2813	Super opaque	< 5 (géométrie 85°)

CLASSIFICATION SELON UNI 10795

Mesure	Norme	Classification	Résultat
Pouvoir couvrant (Yblanc/Ynoir)	UNI 11271	Classe 1	>= 99,5

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.