




LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 22 maggio 2020



RISANARE FIX

Isolante fissativo acrilico ciclo antimuffa RISANARE .

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Fissativo specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di superfici murali in interno

Impiego: **RISANARE FIX** è formulato additivi che rendono ancora più efficaci l'azione della pittura antimuffa. Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale.
RISANARE FIX contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. La presenza di additivi a largo spettro d'azione protegge le pareti dalla formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla formazione di funghi).

Applicazione

Preparazione supporto *Superfici Interne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di **RISANARE FIX** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo 4-6 ore.



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa mediante **RISANARE CID** spray a base di cloro . Sanificare poi con una mano di **RISANARE STOP**. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di **RISANARE FIX** . Attendere minimo 4 ore per la sovraverniciatura. Completare il lavoro applicando almeno due mani di idropittura della linea **RISANARE** . Tale trattamento garantisce una resistenza all'attacco di muffe per lungo tempo anche in ambienti fortemente contaminati.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi: *Pennello e Rullo:* Diluire da 1:1 a 1:3 con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 5	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:		
pH:	7-8	
Solido in peso:	35%	
Resa teorica:	8 – 10	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Traslucido	
Confezioni:	1 - 5 – 10 – 20	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.