



LOGGIA
industria vernici

SCHEMA TECNICA

Revisione: 28 giugno 2019



UNA fissativo pigmentato

Isolante fissativo pigmentato

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Prodotto di fondo per pittura UNA mano unica

Impiego: Fissativo pigmentato all'acqua a base di specifiche emulsioni, a forte penetrazione. Uniforma gli assorbimenti, consolida il fondo assicurando un'ottima copertura delle mani successive di **UNA MANO UNICA**. Per le sue eccezionali caratteristiche è idoneo all'impiego su qualsiasi tipo di muratura

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **UNA fissativo pigmentato** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto **UNA MANO UNICA** dopo 4-6 ore.

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **UNA fissativo pigmentato** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto **UNA MANO UNICA** dopo 4-6 ore.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:

Pennello e Rullo: Diluire da 30% a 40 % con acqua a secondo dell'assorbimento del supporto.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	non applicabile	
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 5	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,3 -1,35	Kg/l
Viscosità:	4000	cP
pH:	7-8	
Solido in peso:	45%	
Resa teorica:	12 – 14	mq/l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Traslucido	
Confezioni:	1 – 5	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.