UNICO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 09/04/2025

Prodotto: **Unico**
Categoria: Smalti fondi e Impregnanti
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Smalto antiruggine (fondo-finitura) formulato con speciali resine alchidiche modificate con isocianato alifatico. UNICO è formulato con coloranti resistenti alla luce e pigmenti anticorrosivi passivanti, idonei a garantire una perfetta aderenza su supporti in ferro. Ottima resistenza all'abrasione, buona resistenza all'abrasione e eccellente resistenza agli agenti atmosferici.

Impiego

Indicato per l'utilizzo su superfici in ferro, supporti metallici e legno.

Preparazione Supporti

Superfici Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso ed olio. In caso contrario pulire la superficie con un appropriato sgrassante. Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva, togliere via la calamina e la ruggine ove presenti; infine pulire le superfici da verniciare. Applicare due mani di UNICO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Superfici Verniciate: Con la spazzola d'acciaio o la carta abrasiva togliere residui sfoglianti di vecchie vernici e segni di ossidazione; pulire le superfici da riverniciare. Applicare direttamente una o due mani di UNICO seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

È possibile passivare col RUGGINOX la ruggine difficile da eliminare, sia su ferro nuovo che su quello già verniciato.

Metodi Applicativi

Pennello e Rullo: diluire al 5% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva.

Spruzzo ad aria: diluire al 10-15% con diluente sintetico sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 12 ore tra una applicazione e la successiva. Pressione pistola 3-4 Atm, diametro ugello 1,7-2 mm.

Airless: nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati. Valori indicativi: diluizione al 5% con diluente sintetico e ugelli di 0,017-0,019", alla pressione di 120-150 Atm.

Temperatura di applicazione:	+5-+35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85 %	
Spessore consigliato:	30-40	µm per mano
Fuori tatto	6	h
Fuori polvere:	2	h
Riverniciabile dopo:	12	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con diluente sintetico	

Tinteggiatura:

Testo da inserireIl prodotto è commercializzato in un'ampia gamma di colori, ma può essere anche colorato con i tintometri industriali SECTORMIX.

È opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1.15-1.25	Kg/l
Viscosità:	500	cPs
Solido in peso:	62%	
Resa teorica:	8-10	mq/l
Mani consigliate:	2	
Colore:	bianco e cartella	
Aspetto:	lucido e opaco	

Stoccaggio:

Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.