




FICHE TECHNIQUE

Révision : 15 gennaio 2014



0.125

Italian graffiti all'acqua CER

Protection contre le vandalisme pour marbre et pierres à base de cire.

Caractéristiques générales

Description du produit: Produit mono-composant à base de cire. Une fois appliqué sur la surface, il peut être enlevé à tout moment avec les graffiti éventuels. Cette caractéristique rend réversible l'opération de protection du monument (ou édifice) traité. Hydrofuge, l'application est très facile et il a une excellente résistance à l'érosion des agents atmosphériques.

Emploi: ITALIAN GRAFFITI doit être utilisé seulement sur surfaces résistantes à son enlèvement à chaud avec eau, vapeur, détergent. En cas de doute, testez avant sur une partie qui n'est pas trop visible. Il peut être appliqué sur: briques, pierres, marbre, travertin poli, granit, grès, panneaux préfabriqués, surfaces en ciment, métaux et revêtements plastiques. L'application du produit n'est pas conseillée sur matériaux très poreux par exemple crépis. Sur les surfaces sablées, il pourrait apparaître des halos blancs à cause du différent pouvoir absorbant de la surface.

Informations: Pour enlever les graffiti il suffit laver la surface avec de l'eau chaude et savon donc brosser ou utiliser une lance à vapeur. L'addition du détergent simplifie le nettoyage, pour les cas plus difficiles on conseille d'utiliser du diluant nitro. En cas de nécessité d'une nouvelle application des graffiti il faut suivre les normales applications techniques comme décrites ci-dessous.

Application

Préparation des surfaces: *Surfaces extérieures:* Assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche. Nettoyez-la avec soin et appliquez donc deux couches de ITALIAN GRAFFITI en suivant les indications techniques ci-dessous.



Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Pinceau et Rouleau:* Diluez le produit 1:1 avec eau pour les deux couches et attendez 4-6 heures entre les deux.



Pistolet à air: Diluez le produit 1:4 avec eau pour les deux couches et attendez 4-6 heures entre les deux.



Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	20 ÷ 25	µm par couche
Hors poussière:	0,5	h
Recouvrable après:	4 ÷ 6	h
Temps de séchage total:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	0,90 – 1,05	Kg/l
Viscosité:		
Contenu solide:		
Rendement théorique:	12 – 14	m ² /l
Couleur:	Incolore	
Aspect:	Transparent	
Emballage:	1 – 2,5 – 14	l

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais, a une durée de stockage pas inférieur aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30°C

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé

Protection contre le vandalisme pour marbre et pierres à base de cire. Préparation de la surface selon les indications techniques Application de deux couches de ITALIANGRAFFITI CER selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sec apte et en respectant les normes d'application avec un coût de € au m², matériau et mains d'œuvre comprises.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Entreprise certifiée BVQI pour le système de qualité UNI EN ISO 9001-2000