

ITALIAN GRAFFITI ALL'ACQUA CER

SCHEDA TECNICA

Revisione : 27/10/2021

Prodotto: **Italian Graffiti all'acqua CER**

Categoria: Antigraffiti

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Prodotto monocomponente a base di cere. Una volta applicato al supporto può essere rimosso in qualsiasi momento, insieme all'eventuale graffito o sporco. Questa caratteristica 'sacrificale' rende reversibile l'operazione di protezione del monumento o dell'edificio trattato. E' di facile applicazione e di ottima resistenza agli agenti atmosferici con buona idrorepellenza e traspirabilità.

Impiego

Il trattamento con ITALIAN GRAFFITI è possibile solo su supporti resistenti alla sua rimozione a caldo con acqua, vapore, detersivo.

Non applicabile su pitture traspiranti e alla calce.

In caso di dubbio effettuare una prova su una zona non evidente. Si applica su mattoni, laterizi faccia vista, pietra, marmo, travertino levigato, granito, arenaria, pannelli prefabbricati, cementizi, metalli verniciati e non, pitture e rivestimenti plastici. Su tutti i materiali molto porosi, come per es. intonaci grezzi, non è consigliata l'applicazione del prodotto. Su superfici sabbiate si possono presentare aloni bianchi per il diverso assorbimento del supporto.

Nel caso di applicazioni su idropitture lavabili o rivestimenti plastici, la tinteggiatura protetta tende ad assumere un colore leggermente più intenso. - Nei casi in cui il trattamento antigraffiti evidenzia troppo la differenza tra le superfici trattate e non trattate si consiglia di applicare il prodotto su porzioni di superficie geometricamente delimitate; possono a tale scopo essere d'aiuto i marcapiani, le modanature, cavi in genere, al fine di rendere esteticamente coerenti le superfici.

Avvertenze: Per togliere i graffiti è sufficiente lavare la superficie con acqua calda saponata e spazzola o con lancia a vapore. L'aggiunta del detersivo facilita la pulizia. Per riottenere la caratteristica antigraffiti, bisogna riapplicare il prodotto come di seguito descritto.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto. Pulire accuratamente le superfici da trattare. Applicare quindi due mani di ITALIAN GRAFFITI CER seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Diluire il prodotto 1:1 con acqua per entrambe le mani. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.



Spruzzo ad aria: Diluire il prodotto 1:4 con acqua per entrambe le mani. Attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	20 ÷ 25	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	0,90 – 1,05	Kg/l
Viscosità:		cPs
pH:		
Solido in peso:		
Resa teorica:	12 – 14	m ² /l
Mani consigliate:	1 – 2,5 – 14	l
Colore:	Incolore	
Aspetto:	Trasparente	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di Capitolato:

Protettivo antivandalismo per marmi e pietre a base di cere. Preparazione del supporto secondo le specifiche tecniche. Applicazione di due mani di ITALIAN GRAFFITI nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere l'effetto desiderato. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.