

UMANA VETROCAMERA ACRILSILOSSANICA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 08/09/2025

Prodotto: **Umana vetrocamera acrilsilossanica**

Categoria: Umana

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

UMANA VETROCAMERA ACRIL-SILOSSANICA è una pittura acril-silossanica per esterno che si avvale delle più recenti innovazioni tecnologiche che ne fanno una pittura IDROREPELENTE, TERMOISOLANTE con PROPRIETA' FOTOCATALITICHE. **UMANA VETROCAMERA ACRIL-SILOSSANICA** è uno speciale rivestimento fotocatalitico arricchito con microsfere cave di vetro. Possiede un elevato indice di riflettanza solare SRI. E' un prodotto ideale per aiutare nel ridurre il riscaldamento degli edifici e per ottenere un efficace isolamento termico. Inoltre, è dotato di PROPRIETA' FOTOCATALITICHE. **UMANA VETROCAMERA ACRIL-SILOSSANICA** sfrutta la tecnologia brevettata SARC1: **Sistema innovativo per l'abbattimento e mitigazione dell' inquinamento ambientale secondo le linee guida del D.M. n.13959 del 01/04/2004.** La fotocatalisi, al pari della fotosintesi clorofilliana, ossida gli agenti inquinanti e li trasforma in agenti inerti ,che in esterno vengono eliminati dall'azione dell'acqua piovana. Il sistema SARC stabilizza il film di pittura applicata, preservandolo dal precoce deterioramento causato dall'azione fotocatalitica dei principi attivi. I fenomeni di fotocatalisi, infatti, sono omnidirezionali, cioè aggrediscono le sostanze organiche presenti nell'ambiente circostante così come quelle contenute nella pittura stessa. **Il sistema SARC brevettato dalla Loggia Industria Vernici S.r.l.,** rilascia costantemente ed in quantità controllata, una sostanza antiossidante di origine vegetale che di fatto, a differenza di altri sistemi vernicianti foto attivi, garantisce elevata attività fotocatalitica ed elevata durata e stabilità cromatica del supporto. Per la linea Umana è stato attuato il primo progetto di ricerca per stabilire l'attività degradativa virucida nei confronti del **SARS-COV-2** l'agente patogeno responsabile della pandemia covid-19. **I risultati della ricerca hanno rilevato che il principio attivo di Umana ha una marcata azione virucida nei confronti del SARS-COV-2.** Questo effetto si evince già ai tempi di contatto nell'ordine dei minuti e rimane costante nel tempo.

UMANA VETROCAMERA ACRIL-SILOSSANICA unisce le caratteristiche fotocatalitiche all'**IDROREPELLENZA** data del legante silossanico e la arricchisce con **MICROSFERE CAVE DI VETRO 3M**, rendendola anche **TERMOISOLANTE**: la presenza delle microsfere di vetro cave 3M, conferisce una buona azione termoisolante che aiuta nel risparmio energetico, aumentando l'efficienza dei sistemi di raffrescamento e riscaldamento.

Impiego

Indicata in particolare per la pitturazione di interni ed esterni ove garantire buona idrorepellenza e un'azione anti inquinamento. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, calcestruzzo e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore stendere **Umana Vetrocamera Acrilsilossanica** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Superfici Esterne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore stendere **Umana Vetrocamera Acrilsilossanica** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.

Metodi Applicativi



Pennello e Rullo: Diluire al 20-25% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.



Avvertenze: Non applicare su superfici esposte al sole.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	50 ÷ 100	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	5 ÷ 6	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	0,98	Kg/l
Viscosità:	10.000	cPs
pH:	8-9	
Solido in peso:	73%	
Resa teorica:	10	mq/l
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	4 – 10	l

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato:

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

European Patent

Office

Brevetto SARC: Idropittura battericida a base di semiconduttori nanocristallini accoppiati stabilizzata mediante utilizzo di antiossidanti a rilascio controllato.

Titolare : Loggia Industria Vernici S.r.l.

Domanda di deposito : [IT2006LT00009 31082006](#) Anno di deposito : 2006

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

