

# KYMERA TURCHESE VERDE RAME

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 11/01/2023

Prodotto: **Kymera Turchese verde Rame**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Example

### **Caracteristiques generales**

Revêtement décoratif à effet oxydé qui reproduit fidèlement l'effet esthétique extrêmement réaliste des métaux naturellement oxydés par les agents atmosphériques. L'effet décoratif peut être obtenu en utilisant les bases Kymera

### **Utiliser**

Convient pour la finition intérieure de bâtiments anciens ou modernes artistiquement intéressants, précisément en raison de son élégance et de son raffinement.

### **Preparation des surfaces**



### Effet lisse

Nouvelles surfaces intérieures : Assurez-vous que la surface est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Préparez la surface avec des charges en poudre ou en pâte (comme Flystuk). Après ponçage, procéder à l'application de Fissacril dilué avec de l'eau dans un rapport de 1: 1/1: 3. Après 4-5 heures d'application du fixateur, appliquer 2 couches d'UNIVERSAL PRIMER OU MAXI FOND au rouleau.



Surfaces intérieures peintes : éliminez toute trace de moisissure en brossant l'efflorescence. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus d'écaillage de la vieille peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSACRIL et après 4 à 6 heures procéder à l'application de la finition comme ci-dessus



### Effet matière

Appliquer les produits Marmo Romano ou Infinito en suivant les instructions données sur les fiches techniques des produits.

### Application de l'effet VERT TURQUOISE / VERT CUIVRE

Après séchage complet de la base, appliquer une première couche de base Kimera (turquoise ou vert-de-gris) à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'une éponge. Attendez environ 3-4 heures et appliquez une deuxième couche de Kimera. Après avoir séché le Kimera pendant environ 2-3 heures, appliquez l'activateur spécifique pour TURQUOISE / VERDERAME avec une éponge. Laisser agir 12 heures et appliquer la seconde couche de l'activateur spécifique TURQUOISE / VERDERAME. Si vous souhaitez un effet oxydé plus intense, appliquez une troisième couche d'activateur Kymera 2-3 heures après la deuxième couche.

Après 24 heures, lavez la surface avec un chiffon humide. Appliquer ensuite la finition Kimera transp au pinceau ou au rouleau (voir fiche technique)

## Methodes d'application



Brosse-rouleau et éponge : Le produit est prêt à l'emploi. Diluer au maximum avec 5% d'eau pour la première et la deuxième couche.

Avertissements : Protégez toutes les surfaces non affectées par l'application. Le contact accidentel de Kymera Activator avec des surfaces métalliques peut provoquer une oxydation. Le contact accidentel de Kymera avec des supports absorbants (pierres, marbre, plâtre...) génère l'apparition de taches difficiles à éliminer.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50 ÷ 100	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	12	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Poids spécifique:	1,25 ÷ 1,30	Kg/l
Viscosité:	10.000 ÷ 12.000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	73%	
Rendement théorique:	10-12	mq/l
Rendement théorique activateur:	12-14	mq/l
Aspect:	Opaco	
Paquets:	1 – 2,5 - 4	l

## **Stockage:**

---



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.



Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.

Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

## **Précautions de sécurité:**

---

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Mise en Garde**

---

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**