

ARIA SOFT

SCHEDA TECNICA

Revisione : 17/02/2022

Prodotto: **Aria Soft**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Lavable respirant pour les intérieurs avec une bonne couverture, à base de copolymères vinyliques et de charges sélectionnées à haute résistance. Excellente blancheur et résistance à la saleté. Facile à appliquer.

Utiliser

Convient pour peindre les murs intérieurs. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, plâtre ou plaques de plâtre et conglomerats absorbants de diverses natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne farinent pas.

Preparation des surfaces



Nouvelles surfaces internes : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou imperfections avec FLYSTUK et sablez ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4 à 6 heures peindre avec deux couches d'ARIA SOFT en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces intérieures peintes : éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus d'écaillage de la vieille peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4 à 6 heures peindre avec deux couches d'ARIA SOFT en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Methodes d'application



Pinceau : Diluer à 20-30 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 4 à 5 heures entre une application et la suivante.

Rouleau : Diluer à 20 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendre 4 à 5 heures entre une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Température d'application:	5 - 35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35-40	µm par la couche
Sec hors poussière:	0.5	h
Peut être repeint après:	4-5	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec des colorants universels trouvés sur le marché, mais seules les couleurs pastel et claires sont recommandées. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1.68-1.71	Kg/l
Viscosité:	20000-25000	cPs
pH:	8-9	
Solide en poids:	68%	
Rendement théorique:	8	m ² /l
Mains recommandées:	2	
Couleur:	blanc	
Apparence:	opaque	
Packaging	2.5-4-14	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.