

UNA MANO UNICA

SCHEDA TECNICA

Revisione : 17/02/2022

Prodotto: **UNA Mano Unica**
Categoria: Idropitture per Interni
Azienda: Loggia

Peinture monocouche universelle pour murs et plaques de plâtre, prête à l'emploi.

Caratteristiche generali

Sa formulazione à base de résines acryliques-vinyliques en dispersion aqueuse, de pigments et de charges de revêtement, rend le produit particulièrement adapté aux plaques de plâtre, aux enduits civils neufs et anciens, aux enduits de gypse, aux murs déjà peints même avec des couleurs fortes.une seule couche assurant une couverture élevée et une excellente blancheur.

Usage

Revêtement universel à l'eau pour usage intérieur ne nécessite pas de primer et garantit une parfaite adhérence sur les murs et les plaques de plâtre, prêt à l'emploi. A' haut pouvoir couvrant avec une seule couche.

Préparation des surfaces



Nouvelles surfaces intérieures : Assurez-vous que la surface est parfaitement sèche et durcie - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et poncez; enfin nettoyer les surfaces. Sur des surfaces particulièrement absorbantes, appliquer une couche de fixateur UNA PIGMENTED.



Surfaces intérieures peintes : Éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés de la vieille peinture et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Si le support est friable, appliquer une couche d'isolant UNA PIGMENTÉ.



Methodes d'application



Produit prêt à l'emploi. Applicable au pinceau et au rouleau.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85	
Épaisseur recommandée:	30 - 50	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5 ÷ 6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	con acqua	

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,62	Kg/l
Viscosité:	5000	cPs
pH:	7 - 8	
Solide en poids:	68	
Rendement théorique:	14 - 15	m ² /l
Packs:	4-14	lt
Couleur:	blanc	
Apparence:	soyeux	

CLASSIFICATION SELON EN 13300

Mesure	Classification	Résultat
Résistance au brossage humide ISO 11998	Classe 3	[> 20 µm e < 70 µm 200 cycles]
Gloss ISO 2813	mat	< 10 (géométrie 85°)
Dimension maximale particules ISO 1524	Fine	< 100

CLASSIFICATION SELON UNI 10795

Measure	Norme	Classification	Résultat
Pouvoir couvrant (Yblanc/Ynoir)	UNI 11271	bon	96 < C < 98
Diffusion de la vapeur d'eau WDD (Transpirabilité)	ISO 7783-2	haute	>150 g/m ² in 24 h

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.