

# CERAMICA

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 09/02/2022

Prodotto: **Ceramica**  
 Categoria: Linea Impero  
 Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Rivestimento che permette di riprodurre l'effetto della ceramica. Formulato con calce idrata micronizzata, polvere di marmo e sabbie silicee, formulato con pigmenti inorganici, speciali additivi e cariche minerali inerti addizionato di cere ad alte prestazioni. Ottima resistenza agli agenti aggressivi, ai raggi U.V.

## Impiego

Ceramica è un prodotto per interno. Per applicazioni su Marmo Romano, Infinito, Volare.

## Preparazione Supporti



Per uso interno: Prima di applicare Ceramica è necessario procedere ad una adeguata preparazione della superficie per mezzo di rasanti in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), successivamente carteggiati con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120-P150) dopo circa 12 ore dalla fine dell'applicazione. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:1 / 1:4. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo 1 mano di PrimaInfinito o PrimaVolare per unificare i vari assorbimenti del muro.

## Metodi Applicativi



Una volta definito il disegno (stencil), attendere 24 ore. Carteggiare il supporto e applicare Ceramica con un frattazzo o raschietto inox, tirando il prodotto in uno strato sottile. Applicare 2 mani, attendendo un tempo di 30 minuti l'una dall'altra, con lo stesso colore o di nuance differente anche da bagnato. Con il prodotto ancora umido, lamare Ceramica con un frattazzo inox fino ad ottenere un aspetto lucido. Si può lucidare anche con una macchina roto orbitale con dischi 4000. Ceramica può essere protetto con Mantra Protex.

Temperatura di applicazione:	+10÷ +36	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 1	µm per mano
Fuori polvere:	2-4	h

Riverniciabile dopo:	24	h
Secco in profondità:	20-25	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Tempo di essiccazione al lavaggio:	30	gg

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali a base ossidi che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,38-1.42	Kg/l
Viscosità:	30000-40000	cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica:	9-10	mq/Kg
Colore:	Colori di Cartella	
Aspetto:	Ceramico	
Confezioni:	1 - 2,5 - 5 - 25	Kg

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

## Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

## Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**