

BIANCORÈ

SCHEDA TECNICA

Revisione : 06/09/2022

Prodotto: **Biancorè**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Peinture murale hydrofuge et respirante pour intérieurs et extérieurs. Formulé avec des résines et des pigments de qualité supérieure qui garantissent au produit une couverture, un rendement et une résistance à l'abrasion exceptionnels. Les excellentes caractéristiques de respirabilité le rendent adapté aux environnements de peinture avec un degré d'humidité élevé. Également en version anti-moisissure.

Utiliser

Convient pour peindre les surfaces murales intérieures et extérieures où la respirabilité et l'imperméabilité à l'eau sont requises. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, gypse ou plaque de plâtre, et conglomérats absorbants de toutes natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne soient pas farinants.

Preparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que le substrat est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures peindre avec deux couches de BIANCORE' en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces Peintes Extérieures : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier extérieur approprié; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquez ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures avec deux couches de BIANCORE' en suivant les instructions techniques ci-dessous. Dans le cas de supports très farinants, il est conseillé de remplacer FISSAMUR par l'isolant à base de solvant ISOL 45.



Nouvelles surfaces internes : Assurez-vous que le support est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, remplissez les trous ou les imperfections avec du FLYSTUK et du sable ; enfin nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures peindre avec deux couches de BIANCORE' en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Surfaces intérieures peintes : Éliminez toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Éliminer les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, remplir et lisser les imperfections avec FLYSTUK ; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures peindre avec deux couches de BIANCORE' en suivant les instructions techniques ci-dessous.

Methodes d'application



Pinceau : Diluer 25 à 30 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Rouleau : Diluer 20 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Airless : Dans les applications airless, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	35 ÷ 50	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5 ÷ 6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	EAU	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO 40X.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,68 ÷ 1,75	Kg/l
Viscosité:	20.000 ÷ 25.000	cPs
pH:	7 – 8	
Solide en poids:	70%	
Rendement théorique:	9 – 11	mq/l
Mains recommandées:	BLANC	
Couleur:	OPAQUE	
Apparence:	4-14	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d`Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.