

MANTRA PROTEX

SCHEDA TECNICA

Revisione : 27/01/2026

Prodotto: **MANTRA PROTEX**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Cera naturale con effetto lucido e protettivo

Impiego

Indicato per la lucidatura finale di MANTRA METAL e BI PLASMA METAL.

Preparazione Supporti



Prima di applicare MANTRA PROTEX, assicurarsi che il MANTRA si sia asciugato per 24 ore.



Metodi Applicativi



Attrezzi : gli attrezzi consigliati per l'applicazione sono un panno di cotone o il tampone di lana. Metodi applicativi: Dopo 24 ore dalla lucidatura del prodotto MANTRA PROTEX, applicare la cera direttamente su panno di cotone o lana e con dei movimenti circolari ricoprire la superficie da trattare.

Dopo aver atteso 1-2 ORE, lucidare con flex con tampone di lana di agnello

Temperatura di applicazione:	+5 +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85%	
Spessore consigliato:	-	µm per mano
Fuori polvere:	2-4	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con attrezzi	

Peso specifico:	1	Kg/l
Viscosità:	1000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	80%	
Resa teorica:	13-15	mq/l
Mani consigliate:		
Colore:	aspetto giallognolo	
Aspetto:	lucido	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.

