

LAVABILE ROYAL PAINT FAST CLEAN

SCHEDA TECNICA

Revisione : 17/11/2025

Prodotto: **LAVABILE ROYAL PAINT FAST CLEAN**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Idropittura murale opaca, con pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza. Punto di bianco e resa eccezionali. Altamente lavabile ed idrorepellente, perfettamente smacchiabile* senza creare danni alla finitura.

*vedi tabella 2

Impiego

Indicato per la verniciatura di alto pregio di superfici murarie sia interne che esterne. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

Preparazione Supporti



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Royal Paint Fast clean** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL diluito 1:1 e dopo 4- 6 ore verniciare con due mani di **Royal Paint Fast Clean** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.

Metodi Applicativi



Pennello: diluire al 20% con acqua.



Rullo: Diluire al 15% con acqua. Aspettare 6-8 ore tra una applicazione e la successiva.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.

tabella 1. Caratteristiche del prodotto:

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 50	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	6 ÷ 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

tabella 2. Rimozione delle macchie:

sostanza	rimozione entro 5 minuti	rimozione entro 1 ora	rimozione entro 24 ore
thè	rimosso	rimosso	rimosso
bevanda a base di cola	rimossa	rimossa	rimossa
succo di frutta*	rimosso	rimosso	rimosso
ketchup	rimosso	leggermente visibile	leggermente visibile
salsa di pomodoro	rimossa	rimossa	rimossa
pennarelli per bambini*	leggermente visibile	leggermente visibile	visibile
vino rosso**	leggermente visibile	leggermente visibile	visibile
caffè**	rimosso	leggermente visibile	visibile
olio d'oliva	rimosse	rimosse	rimosse

Procedura rimozione delle macchie: rimuovere l'eccedenza delle varie sostanze con carta e poi utilizzare la spugna con acqua e detergente. Il prodotto raggiunge le prestazioni ottimali di resistenza alle varie sostanze solo dopo la completa polimerizzazione che avviene dopo 7 giorni.

Caratteristiche Tecniche:

tebella 3

Peso specifico:	1,50 ÷ 1,60	Kg/l
Viscosità:	10.000 ÷ 15.000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	55%	
Resa teorica:	18	mq/l x mano
Lavabilità:	Classe 1	
Potere Coprente:	Classe 1	>98
Colore:	Bianco	
Aspetto:	ultra opaco < 2 gloss	
Confezioni:	4 – 14	Lt

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via santo stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015