

VOLARE TERRACOTTA

SCHEMA TECNICA

Revisione : 18/11/2025

Prodotto: VOLARE TERRACOTTA

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

VOLARE TERRACOTTA è un rivestimento minerale decorativo formulato con **ARGILLA NATURALE** e calce, additivi naturali e inorganici. **VOLARE TERRACOTTA** favorisce la traspirabilità delle pareti grazie alle materie prime naturali ed è naturalmente antimuffa e antibatterico grazie alla presenza della calce naturale. Per la sua eleganza, **VOLARE TERRACOTTA** è ideale per la protezione e il decoro di pareti interne ed esterne di edifici antichi o moderni di prestigio.

Impiego

Decorazione di pareti di edifici interni dal carattere rustico e anche moderno. Il prodotto è di facile applicazione a spessore anche anche su fondi irregolari. Garantisce una perfetta adesione e una buona lavorabilità.

Preparazione Supporti



Superfici Interne Nuove: se necessario rasare la superficie con stucco in polvere o in pasta (tipo FLYSTUK), carteggiare con carte abrasive (si consiglia una grana tipo P120) dopo circa 12 ore. Terminata la carteggiatura procedendo all'eventuale eliminazione di sporco e polveri, applicare una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo o pennello 1 mano di PRIMAVOLARE (diluito come sopra).

Superfici Interne Vernicate: eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di fissativo acrilico FISSACRIL diluito con acqua nel rapporto 1:3. Dopo 4-5 ore dall'applicazione del fissativo applicare per mezzo di un rullo o pennello 1 mano di PRIMAVOLARE (diluito come sopra).

Metodi Applicativi



Spatole in acciaio inox o Frattazzo: pronto all'uso.

Applicare la prima mano di **VOLARE TERRACOTTA** facendo uso di un frattazzo in acciaio e distribuendo il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie. Dopo 4-6 ore applicare la seconda mano, di **VOLARE TERRACOTTA** schiacciando il prodotto prima dell'avvenuta essiccazione. Dopo 24 ore e carteggiare per mezzo di carte abrasive P180-220. A conclusione del lavoro, pulire accuratamente la parete dalle polveri della carteggiatura.

EFFETTO COCCIOPESTO: Inserire 800g del toner da 1 kg su 8kg di Volare Terracotta, 2 toner da 1 kg su 20 Kg e miscelare bene. Applicare una mano di **VOLARE TERRACOTTA** facendo uso di un frattone inox distribuendo il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie. Dopo 24 ore, carteggiare con macchina roto-orbitale con grana 180 fino a far uscire i granelli di cocciopesto. Pulire la superficie con un panno umido e proteggere con **Volare Antiacqua e Rain Protex**.

EFFETTO MICROGRANITE: Inserire 800 g del toner da 1 kg su 8kg di Volare Terracotta, 2 toner da 1 kg su 20 Kg. Applicare una mano di **VOLARE TERRACOTTA** facendo uso di un frattone inox distribuendo il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie. Dopo 24 ore, carteggiare con macchina roto-orbitale con grana 180 fino a far uscire i granelli di cocciopesto. Pulire la superficie con un panno umido e proteggere con **Volare Antiacqua e Rain Protex**.

EFFETTO NATURAL GRAINS: Inserire un toner da 100 gr su 8 kg, 2 da 100 gr su 20 kg. Applicare una mano di **VOLARE TERRACOTTA** facendo uso di un frattone inox distribuendo il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie. Dopo 24 ore, carteggiare con macchina roto-orbitale con grana 180 fino a far uscire i granelli di cocciopesto. Pulire la superficie con un panno umido e proteggere con **Volare Antiacqua e Rain Protex**.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0.2 ÷ 0.8	cm per mano
Fuori polvere:	4 ÷ 6	h
Riverniciabile dopo:	6 - 8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea MAXXI e Angelo OX2, nonché con i coloranti universali ossidi che si trovano in commercio.

È opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Peso specifico:	1,70 ÷ 1,8	Kg/l
Viscosità:	120000-150000	cPs
pH:	12 - 14	
Solido in peso:	72%	
Resa teorica per interni:	1-1,5	kg /mq x mano dipende dall'effetto scelto
Colore:	Colori di Cartella	
Confezioni:	8-20	kg

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 12 mesi.



Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. È consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.