

FLOW

SCHEMA TECNICA

Revisione : 18/11/2025

Prodotto: **FLOW**

Categoria: Linea Impero

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Stucco in pasta decorativo a base di specifiche emulsioni viniliche, miscele di gesso e cariche micronizzate. Ottima aderenza, lavorabilità e scorrevolezza. Facilità di applicazione. Elevata resistenza ed ottima carteggiabilità.

Impiego

Indicato per la decorazione di pareti per creare disegni geometrici e simmetrici, con l'utilizzo di spatole e frattoni dentati di diversi spessori.

Preparazione Supporti



Il supporto deve essere sano, esenti da grassi, unti o cere. Eliminare parti non aderenti od in via di distacco. In caso di supporto sfarinante applicare una mano di ISOL 45 . In caso di fessurazioni aprirle per mezzo di elettroutensile specifico e togliere attentamente ogni traccia di sporco o polvere.



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Passare una mano di Fissacril per uniformare il supporto. Applicare dopo 6-8 ore, due mani di SMALTO ROYAL PAINT BIANCO O COLORATO

Superfici Interne Vernicate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture; passare una mano preventiva di FISSACRIL su supporti troppo sfarinanti. Stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; Se necessario applicare una ulteriore mano di FISSACRIL (se il supporto è troppo sfarinante). Successivamente carteggiare e pulire le superfici. Applicare dopo 6-8 ore due mani di SMALTO ROYAL PAINT BIANCO O COLORATO.

Metodi Applicativi



Frattone dentato max 3 mm, Spatole.

Appicare il prodotto tal quale con plafoncino.

Procedere con la realizzazione dei disegni seguendo il gusto personale, ad esempio con il frattone dentato, facendo dei disegni circolari. Procedere con la decorazione quando il prodotto è ancora fresco.

Dopo 24 ore procedere con l'applicazione di ROYAL PAINT SMALTO colorato o bianco per colorare il disegno o proteggerlo. Eventuali imperfezioni possono essere carteggiate con grana 180/220 prima di applicare lo smalto di finitura.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	dipende dal tipo di disegno	µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	6	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	
Peso specifico:	1,75 ÷ 1,85	Kg/l
pH:	7 - 8	
Solido in peso:	80%	
Resa teorica:	dipende dal tipo di disegno	mq/Kg x mano
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
Confezioni:	1- 2.5-5	Kg

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.