

ROYAL PAINT SILK FINISH SATINE'

SCHEMA TECNICA

Revisione : 24/11/2025

Prodotto: ROYAL PAINT SILK FINISH SATINE'

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Smalto murale a base di speciali copolimeri stirolo-acrilici, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. Ottima copertura e resa e perfettamente smacchiabile anche con detergenti. Alto punto di bianco.

Impiego

Royal Paint Smalto Silk Finish Satinè indicato per la verniciatura di alto pregio di superfici murarie sia interne che esterne con tinte altamente decorative dove si voglia ottenere un effetto semilucido-satinato (circa 25 gloss). Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti. Idoneo in ambienti in cui vengono prodotti, trasformati e distribuiti gli alimenti.

Preparazione Supporti



Superfici Esterne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta per esterni appropriata; infine carteggiare pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Royal Paint Smalto Silk Finish Satinè** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Superfici Esterne Vernicate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta per esterni appropriata; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore con due mani di **Royal Paint Smalto Silk Finish Satinè** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Nel caso di supporti molto sfarinanti è opportuno sostituire il FISSACRIL con l'isolante a solvente ISOL 45.

Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Royal Paint Smalto Silk Finish Satinè** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Superfici Interne Vernicate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Royal Paint Smalto Silk Finish Satinè** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Metodi Applicativi



Pennello: Diluire al 5-10% max con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Rullo: Diluire al 5-10% con acqua sia per la prima che per la seconda mano. Aspettare 5-6 ore tra una applicazione e la successiva.



Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.

Temperatura di applicazione:	+5-+35	°C
Umidità relativa di applicazione:	85%	
Spessore consigliato:	50	µm per mano
Fuori polvere:	4	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	acqua	

Peso specifico:	1.2	Kg/l
Viscosità:	8000	cPs
pH:	9	
Solido in peso:	60	%
Resa teorica:	11-13	mq/l
Mani consigliate:	2	
Colore:	bianco e colori di cartella	
Aspetto:	satinato	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015