

UNIFORMANTE 00

SCHEMA TECNICA

Revisione : 26/11/2025

Prodotto: **UNIFORMANTE 00**

Categoria: Idropitture per Esterni

Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Fondo riempitivo pigmentato a base di resina acrilica per esterni ed interni. Indicato per uniformare piccole imperfezioni su superfici murali creando un aspetto estetico liscio. Il suo elevato potere coprente permette un risparmio nelle successive mani di finitura.

Impiego

Adatto come mano di fondo su tutti quei supporti murali esterni ed interni e può essere applicato su supporti alcalini, intonaci civili a gesso, intonaci rustici, muri vecchi, carton gesso, intonaci sfarinanti o molto assorbenti.

Preparazione Supporti



Superfici esterne/interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario livellare eventuali imperfezioni con una malta appropriata; infine carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di FISSACRIL isolante fissativo acrilico, dopo 4- 6 ore applicare una mano di FONDO UNIFORMANTE 00 seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo ulteriori 6 – 8 ore.

Superfici esterne//interne Vernicate: Eliminare eventuali tracce di muffa. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con una malta appropriata; carteggiare e pulire le superfici. FISSACRIL isolante fissativo acrilico, dopo 4- 6 ore applicare una mano di FONDO UNIFORMANTE 00 seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate. Applicare il prodotto verniciante dopo ulteriori 6 – 8 ore.

Metodi Applicativi



Rullo rasato: Applicare una mano di FONDO UNIFORMANTE 00 diluito con un 5 ÷ 10 % di acqua.

Airless: Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia a seconda dell'apparecchiatura e della pressione usati.

Temperatura di applicazione:		10-30°C
Umidità relativa di applicazione:		<85%
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORMA UNI EN 1062		
Diffusione del vapore spessore di aria equivalente		UNI EN ISO 7783 EN 1062-1
sd:<0,14 V2 Alta		
Opacità G3 Opaco		ISO 20813 EN 1062-1
Granulometria massima < 100 ?m S1 Fine		EN 21524 EN 1062-1
Spessore consigliato:		µm per mano
Fuori polvere:	1	h
Riverniciabile dopo:	6-8	h
Secco in profondità:	12	h
Pulitura attrezzi:	ACQUA	

Peso specifico:	1.6	Kg/l
Viscosità:	18.000 +/-5% cP	cPs
pH:	8	
Solido in peso:	60	%
Resa teorica:	5-7	mq/l
Mani consigliate:	2	
Colore:	BIANCO	
Aspetto:	OPACO	

Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.
Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.
Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza:

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via santo stefano 4/6 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.