

DRY BARRIER

SCHEDA TECNICA

Revisione : 25/03/2026

Prodotto: **DRY BARRIER**
Categoria: Linea ETRON
Azienda: Loggia

Caratteristiche Generali

Fondo cementizio impermeabilizzante monocomponente per superfici interne ed esterne, a base speciali cariche e leganti idraulici che rendono il prodotto unico. Possiede elevata adesione su ceramiche e marmette e alto livello di impermeabilizzazione. Il prodotto presenta un'ottima resistenza superficiale alla compressione e al calpestio. **DRY BARRIER** ha ottenuto la classificazione **EMICODE EC1 PLUS**, un marchio volontario relativo alle emissioni di composti organici volatili (VOC) rilasciato da GEV, che attesta le più basse emissioni di componenti organici volatili. Il prodotto si classifica conforme alla **French VOC Regulation classe A+ e French CMR components e al CAM edilizia italiano**. **DRY BARRIER** si classifica anche conforme alla **French VOC Regulation classe A+ e French CMR components**. Si classifica anche conforme **al CAM edilizia italiano**.



Impiego

Indicato per superfici interne/esterne come fondo per l'impermeabilizzazione di mattonelle, pavimenti cementizi, balconi, sauna, docce, piscine, patii.

Preparazione Supporti



Pavimentazioni in cemento:

Prima di iniziare il ciclo di applicazione, accertarsi che siano rispettati tutti i requisiti di solidità del supporto. Effettuare gli eventuali ripristini strutturali e la riparazione di crepe e fessurazioni prima della posa di fondo cementizio. Applicare una mano di Microuniform e, per sottofondi particolarmente sfarinanti, utilizzare una mano di Microprimer Tecnico solvente.



In presenza di macchie di sporco, di olio o di prodotti antiaderenti agire sul supporto meccanicamente o con gli specifici detergenti (base ammoniacale o acido cloridrico) assicurandosi di rimuoverli accuratamente prima di procedere alle fasi successive, tramite lavaggio.



Pavimenti con mattonelle-piastrelle: prima di iniziare il ciclo di applicazione, accertarsi che siano rispettati tutti i requisiti di solidità del supporto. Effettuare gli eventuali ripristini strutturali; successivamente rasare con **DRY BARRIER** fondo cementizio inserendo una rete fibrata da 75g/mq tra la prima e la seconda mano. Si consiglia di applicare la prima mano di **DRY BARRIER** con un frattone dentato di 3 mm per facilitare l'inserimento della rete fibrata.

Attendere 6-8 ore tra una mano e l'altra e 12 ore per l'essiccazione delle mani totali.

Metodi Applicativi



Attrezzi: spatola in acciaio inox o frattone dentato 3 mm + rete in fibra di vetro da 75 g/mq.



Applicazione: stendere una mano di prodotto con spatola acciaio inox e affogare la rete fibrata da 75g/mq. Attendere 6-8 ore e applicare una seconda mano. Trascorse 2-3 ore, applicare una terza mano se necessario.

Lo spessore finale deve essere almeno di 2 mm, massimo 3 mm.

Pot life = 8 ore

Attenzione: non utilizzare il prodotto dopo il pot life indicato

Attenzione: dopo la miscelazione potrebbe presentarsi una gelificazione del prodotto, ovvero una alta viscosità momentanea. Attendere 6-7 minuti prima dell'applicazione per eliminare il problema. È obbligatorio, per evitare grumi, miscelare il prodotto con un miscelatore meccanico.

Rapporto di miscelazione con acqua:

25% Pareti - 28/30% pavimentazioni.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	<85%	
Spessore consigliato:	2	mm
Fuori polvere:	6-8	h
Riverniciabile dopo:	8	h
Secco in profondità:	48 (a 25°C)	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Peso specifico:	1,57 ± 0,1	Kg/l
Viscosità:	20000 ± 3000	cPs
pH:	10	
Residuo secco:	74,4% ± 0,5%	
Resa teorica: (ciclo impermeabilizzante tal quale)	0.9	Kg/mq
Confezioni:	10-15	Kg
Colore:	grigio/marrone	
Aspetto:	Opaco	

Certificazione secondo la norma EN 14891:2012 Prodotto conforme ai test effettuati in laboratorio, secondo i requisiti richiesti dalla normativa EN 14891:2012 relativo ai prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi.

Prova di adesione a trazione	Requisiti minimi secondo la EN 14891:2012	Forza media applicata per il distacco [N]	Resistenza media all'adesione per trazione [N/mm²]
			
iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	5823	2,11
dopo contatto con l'acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4753	1,90
dopo invecchiamento al calore	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4520	1,81
dopo cicli gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3099	1,24
dopo il contatto con l'acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3372	1,35
dopo il contatto con l'acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	3913	1,5
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso $\geq 20 \text{ g}$		Nessuna penetrazione/aumento di peso

Stoccaggio:



Conservare il prodotto nel suo imballo, in un luogo asciutto con una temperatura compresa tra 5 e 35 °C. Teme il gelo. Ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Avvertenze

Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. Mescolare solo manualmente. Applicare solo ed esclusivamente su superfici solide e non polverose. Munirsi di indumenti protettivi durante la posa di Microground

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

La presente scheda tecnica è in base alle nostre migliori conoscenze del prodotto. Non potendo esercitare alcun tipo di controllo sull'applicazione del prodotto stesso, ed essendo multiple le possibilità del suo utilizzo, Loggia Industria Vernici S.r.l. non si assume nessuna responsabilità

dell'utilizzo del prodotto. Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Santo Stefano 4/6 – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2015.