

TRASPIRANTE SILOSSANICO INTERNI

SCHEDA TECNICA

Revisione : 08/09/2022

Prodotto: **Traspirante Silossanico Interni**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Peinture à base d'eau formulée avec des résines de silicone et des émulsions styrène-acrylique qui favorise la diffusion de la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur, aidant à réduire le risque de moisissure.

Utiliser

Convient pour peindre des environnements intérieurs où une respirabilité maximale doit être garantie. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, bétons et conglomerats absorbants de toutes natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne farinent pas.

Preparation des surfaces



Nouvelles surfaces internes : Assurez-vous que le substrat est parfaitement sec et durci -. Appliquer ensuite une couche d'ISOLANTE SILOSSANICO et après 4-6 heures peindre avec deux couches de PEINTURE TRASPIRANTE SILOSSANICA.



Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Diluer 20 à 25 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50 ÷ 100	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5 ÷ 6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	EAU	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO 40X.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,60 ÷ 1,70	Kg/l
Viscosité:	7.000 ÷ 10.000	cPs
pH:	7-8	
Rendement théorique:	7- 8	mq/l
Évaluation du diagramme de Künzel	Sd x W24=0,044 [<0,2]	Kg /m /h0,5 (DIN 18550)
Couleur:	Blanc et couleurs de dossier	
Apparence:	Opaque	
emballage:	5 - 15	l

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.