

QUARZO LISCIO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 13/01/2023

Prodotto: **Quarzo Liscio**

Categoria: Idropitture per Esterni

Azienda: Example

Caratteristiche generali

peinture murale à l'eau à base de copolymères vinyliques, de pigments et de charges sélectionnées à très haute résistance à l'action de la lumière et des intempéries. Fabriqué avec l'utilisation de farines de quartz soigneusement sélectionnées. Bonne couverture et rendement

Utilisation

Convient pour peindre les surfaces murales extérieures. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, bétons et conglomérats de toutes natures, neufs et anciens, à condition qu'ils soient solides et non farinants.

Preparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que le support soit parfaitement sec et sec - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche de bouche-pores FISSAMUR et après 4-6 heures peindre avec deux couches de QUARZO LISCIO en suivant les indications techniques ci-dessous.



Surfaces extérieures peintes : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés d'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier approprié pour extérieur; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'isolant FISSAMUR et après 4-6 heures avec deux couches de QUARZO LISCIO en suivant les indications techniques ci-dessous.



Dans le cas de supports très calcaires, il est conseillé de remplacer FISSAMUR par le bouche-pores à base de solvant ISOL 45.

Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Diluer 20 à 25 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Avertissements : Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à la lumière directe du soleil. Ne pas appliquer sur des surfaces avec des températures supérieures à 35°C.

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50 ÷ 100	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5 ÷ 6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO 40X.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,60 ÷ 1,65	Kg/l
Viscosité:	25.000 ÷ 30.000	cPs
pH:	7 - 8	
Solide en poids:	73%	
Rendement théorique:	6 - 7	mq/l
Couleurs:	blanc et couleurs du dossier	
Aspect	Opaque	
Packs:	2,5 - 4 - 14	l

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.



Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.

Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) –
ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.