




LOGGIA
industria vernici

SCHEDA TECNICA

Revisione: 14 settembre 2009



Impero Brill

Rivestimento acrilico plastico lucido, ad effetto bucciato o liscio.

Caratteristiche generali

Tipologia del prodotto: Rivestimento plastico a base di speciali copolimeri stirolo-acrilici, pigmenti e cariche selezionate ad altissima resistenza all'azione della luce e delle intemperie. D'aspetto lucido, sia bucciato che liscio, ed alta lavabilità. E' inoltre dotato di elevato potere riempitivo che consente di mascherare le piccole imperfezioni del muro.

Impiego: Indicato per la verniciatura interna di quei locali dove è richiesta una bassa presa di sporco ed un'ottima lavabilità, come edifici pubblici, sale d'attesa di ospedali o studi privati, ecc. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

Avvertenze: E' sconsigliato l'uso del prodotto all'esterno a causa del possibile effetto di ingiallimento che il film di vernice può subire.

Applicazione

Preparazione supporti:



Superfici Interne Nuove: Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di IMPERO BRILL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



Superfici Interne Verniciate: Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante FISSACRIL e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di IMPERO BRILL seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

Indicazioni applicative tecniche

Metodi applicativi:



Pennello o Rullo: Diluire al 2-3% con acqua per ottenere un rilievo di circa 0,6 mm (con una diluizione maggiore l'effetto bucciato viene ridotto). Quindi stendere il prodotto uniformemente sul muro.



Rullo di finitura: Usare un rullo in materiale espanso per creare l'effetto caratteristico del rilievo bucciato.

Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	0,5 ÷ 0,6	mm
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:		
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

Tinteggiatura



Il prodotto può essere colorato con i sistemi tintometrici della linea L'ANGELO e L'ANGELO OX, nonché con i coloranti universali che si trovano in commercio.

E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico:	1,20 ÷ 1,28	Kg/l
Viscosità:	25.000 ÷ 35.000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	46%	
Resa teorica:	5 – 6	mq/l
Colore:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspetto:	Lucido	
Confezioni:	5 – 15	l

Stoccaggio



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta.



Temperatura minima di stoccaggio: +5°C

Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza

Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Voci di capitolato

Rivestimento acrilico plastico lucido. Preparazione del supporto con una mano di isolante FISSACRIL. Applicazione di una mano di IMPERO BRILL nella quantità determinata dall'assorbimento del supporto fino ad ottenere uno spessore del film da asciutto idoneo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di € al mq compreso di materiale e posa in opera.

Avvertenze

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.