

# ARIA SOFT GREEN

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 09/02/2022

Prodotto: **Aria Soft Green**

Categoria: Idropitture per Interni

Azienda: Loggia

## Caratteristiche Generali

Idropittura con buona traspirabilità, copertura e punto di bianco. Formulata con componenti senza formaldeide e composti organici volatili (COV), che hanno permesso la certificazione di Classe A+ e CAM ITALIA (Certificato Eurofins).

**Aria Soft Green** permette di effettuare la propria scelta di acquisto consapevole, tenendo conto del principio di sostenibilità a favore dei prodotti ecologici con Criteri Minimi Ambientali (CAM - DECRETO 11 ottobre 2017 - 2.4.2.11 Pitture e vernici)

## Impiego

Indicato per la verniciatura di pareti interne. Applicabile su intonaci a base di leganti idraulici, gesso o cartongesso, e conglomerati di varia natura assorbenti, sia nuovi che vecchi, purché non sfarinanti.

## Preparazione Supporti



*Superfici Interne Nuove:* Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato – non meno di 4 settimane per intonaci civili e 2 settimane per intonaci premiscelati. Se necessario stuccare eventuali fori o imperfezioni con FLYSTUK e carteggiare; infine pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **Fissamur Green** e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Aria Soft Green** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.



*Superfici Interne Verniciate:* Eliminare eventuali tracce di muffa spazzolando via le efflorescenze dopo averle trattate con acido. Sanificare poi con una mano di MUFFACID. Togliere residui sfoglianti di vecchie pitture e, se necessario, stuccare e rasare le imperfezioni con FLYSTUK; carteggiare e pulire le superfici. Applicare quindi una mano di isolante **Fissamur Green** e dopo 4-6 ore verniciare con due mani di **Aria Soft Green** seguendo le indicazioni tecniche sotto riportate.

## Metodi Applicativi

Pennello e rullo: pronta all'uso. Possibile diluire al massimo di un 5%. Aspettare 4-5 ore tra una applicazione e la successiva.



Temperatura di applicazione:	+5 ÷ +35	°C
Umidità relativa di applicazione:	< 85%	
Spessore consigliato:	35 ÷ 40	µm per mano
Fuori polvere:	0,5	h
Riverniciabile dopo:	4 ÷ 5	h
Secco in profondità:	24	h
Pulitura attrezzi:	con acqua	

## Tinteggiatura:



Il prodotto può essere colorato con i coloranti universali che si trovano in commercio, ma si consiglia la realizzazione delle sole tinte pastello e di quelle chiare. E' opportuno mescolare tra loro lotti di fabbricazione diversi della stessa tinta per evitare possibili differenze di tonalità durante l'applicazione.

## Informazioni tecniche:

Peso specifico:	1,6	Kg/l
Viscosità:	4.000	cPs
pH:	7-8	
Solido in peso:	68%	
Resa teorica:	8	mq/l
Colore:	Bianco	
Aspetto:	Opaco	
TEST DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE AD UMIDO ISO 11998:2006 (EN 13300:	Classe 3	[?20 ?m e <70 ?m 200 cicli]
Confezioni:	10	I

Prodotto conforme al regolamento CAM Edilizia Italia ed al regolamento Francese sull'emissione dei COV e contenuto di sostanze CMR (cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione) Doc. 392-2020-00069701\_W\_EN; 392-2020-00069701\_E\_EN

## Stoccaggio:



Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi. Dopo l'uso richiudere accuratamente la confezione e conservarla in posizione capovolta. Temperatura minima di stoccaggio: +5°C Temperatura massima di stoccaggio: +30°C



## Precauzioni di sicurezza:

**Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.**

## **Avvertenze**

---

Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l'applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di fuori del nostro diretto controllo. E' consigliabile quindi accertarsi dell'idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.**