

# PITTURA ACRIL SILOSSANICA LINEA IMPERO

## SCHEDA TECNICA

Revisione : 10/05/2022

Prodotto: **Pittura Acril Silossanica linea Impero**

Categoria: Idropitture per Esterni

Azienda: Loggia

## Caratteristiche generali

Peinture acrylique pour extérieurs, formulée avec l'ajout de résines de silicone qui lui confèrent un caractère hydrofuge. Très résistant aux agents atmosphériques et au soleil ainsi qu'à l'agression chimique des polluants. L'interaction progressive entre la couche de revêtement de siloxane et le support en pierre ou en maçonnerie contribue à renforcer l'adhérence dans le temps

## Utiliser

Particulièrement indiqué pour la peinture d'extérieurs où il est garantie une bonne imperméabilité. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, bétons et conglomerats absorbants de toutes natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne farinent pas.

## Preparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que la surface est parfaitement sec et durci - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'ISOLANTE SILOSSANICO et après 4-6 heures peindre avec deux couches de PEINTURE ACRIL-SILOSSANICA en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Surfaces Peintes Extérieures : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés de l'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier extérieur approprié; poncer et nettoyer les surfaces. Appliquer ensuite une couche d'ISOLANTE SILOSSANICO et après 4-6 heures deux couches de PEINTURE ACRIL-SILOSSANICA en suivant les instructions techniques ci-dessous.



Dans le cas de supports très farinants, il est conseillé de remplacer l'ISOLANT SILOXANE par l'isolant à base de solvant ISOL 45.

## Methodes d'application



Pinceau et rouleau : Diluer 20 à 25 % avec de l'eau pour la première et la deuxième couche. Attendez 5 à 6 heures entre une application et la suivante.

Airless : Dans les applications sans air, la dilution varie en fonction de l'équipement et de la pression utilisés.

Avertissements : Ne pas appliquer sur des surfaces exposées au soleil

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	50 ÷ 100	µm par la couche
Sec hors poussière:	0,5	h
Peut être repeint après:	5 ÷ 6	h
Séchage profond:	24	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

## Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne L'ANGELO OX.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,6 ÷ 1,7	Kg/l
Viscosité:	20.000 ÷ 30.000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	73%	
Rendement théorique:	6 – 7	mq/l
Couleur:	Bianco e Colori di Cartella	
Aspet:	Opaco	
Paquets:	4 – 14	l

## Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et rangez-le à l'envers.



Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

## Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu'à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## **Mise en Garde**

---

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l'applicateur, les conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

**Loggia Industria Vernici S.r.l.** Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. [www.loggia.it](http://www.loggia.it), E-mail [commerciale@loggia.it](mailto:commerciale@loggia.it).

**BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.**