




LOGGIA
industria vernici

FICHE TECHNIQUE

Révision: 3 luglio 2014



Intonachino a Calce

Revêtement à épaisseur à base de chaux éteinte.

Caractéristiques générales

Description du produit: Revêtement murale à base de chaux en dispersion aqueuse, pigments organiques, poudre de quartz, poudre de marbre et additifs stabilisants. Cette formulation donne au produit les caractéristiques suivantes: stabilité à la lumière et aux intempéries et respirabilité élevée sur les murs.

Emploi: Idéal pour la peinture des murs extérieurs, tels que les façades des vieux bâtiments en général où l'on veut donner une apparence très similaire à celle des anciens enduits colorés

Application

Préparation des surfaces: *Nouvelles surfaces extérieures.* Assurez-vous que la surface soit parfaitement sèche et vieillie pas moins de 4 semaines pour enduits civils et 2 semaines pour enduits pré – mélangés. Si nécessaire, mastiquer les imperfections éventuelles avec du mortier pour extérieur; passer du papier de verre et nettoyer les surfaces. Passez donc une couche de FISSACAL et après 4-6 heures appliquez une couche de INTONACHINO A CALCE seguendo SILOSSANICA en suivant les indications techniques reportées ci-dessous.



Surfaces extérieures vernies. Éliminez toute trace de moisissure en brossant les imperfections après les avoir traitées avec de l'acide. Appliquez donc une couche de MUFFACID. Enlever les restes des vieilles peintures et, si nécessaire, mastiquer et raser les imperfections avec du mortier pour extérieur; passer du papier de verre et nettoyer les surfaces. Passez donc une couche de FISSACAL et après 4-6 heures appliquez une couche de INTONACHINO A CALCE seguendo SILOSSANICA en suivant les indications techniques reportées ci-dessous.


Protégez votre produit avec un glacis siloxane (*EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO*) pour assurer une meilleure résistance au cours des années.

Indications techniques pour l'application

Méthode d'application: *Spatule américaine:* Passez le produit comme il est avec une spatule lisse guidés par l'épaisseur du grain et distribuez-le uniformément..



Tampon d'éponge: Pendant la phase de séchage finir la surface à la taloche en matière plastique ou d'un tampon d'éponge (ce dernier rend plus compact l'INTONACHINO en fermant les espaces entre les grains laissés par l'action de la spatule).



Attention: N'appliquez pas sur les surfaces exposées au soleil.

Température d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidité relative d'application:	< 85%	
Épaisseur conseillée:	2 ÷ 4	mm
Hors poussière:	1	h
Recouvrable après:		
Temps de séchage total:	48	h
Nettoyage des outils:	avec eau	

Badigeonnage



Le produit peut être coloré avec les systèmes à teinter de la ligne L'ANGELO OX ainsi qu'avec les colorants universels **base oxydes** qui se trouvent en commerce. Il n'est pas possible d'obtenir de couleurs vives.

Il est recommandé de mélanger différents lots de la même couleur afin d'éviter d'éventuelles différences de tonalité pendant l'application.

Caractéristiques techniques

Poids spécifique:	1,6 ÷ 1,7	Kg/l
Viscosité:	30.000 ÷ 40.000	cPs
pH:	12-14	
Contenu solide:	82%	
Resa teorica:	1,5 – 3	Kg/m ²
Couleur:	Blanc et Couleurs di nuancier	
Aspect:	Opaque	
Emballages:	5 - 25	Kg
Granulométrie	0,6 ÷ 0,8 / 1,0 ÷ 1,4	mm

Stockage



Le produit dans les emballages d'origine fermés, conservé dans un lieu sec et frais a une durée de stockage pas inférieure aux 24 mois.

Après l'usage, refermez l'emballage soigneusement et conservez-le en position tête-bêche.



Température de conservation minimale : +5°C

Température de conservation maximale: +30

Précautions de sureté

Pour tous les renseignements relatifs à la manipulation du produit, ainsi qu'à son écoulement correct, prière de faire référence à la Fiche de Sureté.

En résumé

Revêtement à épaisseur à base de chaux éteinte. Préparation de la surface avec une couche d'isolant FISSACAL. Application d'une couche de INTONACHINO A CALCE selon la quantité prévue pour obtenir une épaisseur du film sèche apte en respectant les normes d'application avec un coût de € au m2 matériel et mains d'oeuvre comprises.

Recommandations

Cette fiche technique est rédigée au mieux de nos connaissances techniques-scientifiques elle n'engage pas et n'implique aucune responsabilité parce que nous ne pouvons pas vérifier les conditions d'usage. On conseille de vérifier toujours l'aptitude du produit au cas spécifique.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d'Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.