

INTONACHINO ACRILICO

SCHEDA TECNICA

Revisione : 16/06/2023

Prodotto: **Intonachino acrilico**
Categoria: Rivestimenti a Spessore
Azienda: Loggia

Caratteristiche generali

Revêtement plastique pour surfaces extérieures à base de résines acryliques en émulsion, ajouté de charges de silice de différentes granulométries et de pigments inorganiques à haute résistance à la lumière. Excellente résistance aux agents atmosphériques et aux alcalis, bonne applicabilité et élasticité, adhère parfaitement à la surface traitée en donnant une haute imperméabilité et une protection dans le temps.

Utiliser

Convient pour la protection des surfaces de maçonnerie extérieures auxquelles donner un effet rustique. Applicable sur enduits à base de liants hydrauliques, bétons et conglomérats absorbants de toutes natures, neufs et anciens, à condition qu'ils ne soient pas crayeux.

Préparation des surfaces



Surfaces extérieures neuves : Assurez-vous que le support est parfaitement sec - pas moins de 4 semaines pour les enduits civils et 2 semaines pour les enduits prémélangés. Si nécessaire, nivelez les imperfections avec un mortier extérieur approprié; enfin poncer et nettoyer les surfaces. Ensuite, appliquez une couche de scellant FISSACRIL et après 4-6 heures, étalez la couche d'acrylique Intonachino en suivant les indications techniques ci-dessous.



Surfaces extérieures peintes : Éliminer toute trace de moisissure en brossant les efflorescences après les avoir traitées à l'acide. Désinfectez ensuite avec une couche de MUFFACID. Enlever les résidus écaillés d'ancienne peinture et, si nécessaire, combler et lisser les imperfections avec un mortier approprié pour extérieur; poncer et nettoyer les surfaces. Ensuite, appliquez une couche de scellant FISSACRIL et après 4-6 heures étalez la couche Intonachino acrilico en suivant les indications techniques ci-dessous.

Dans le cas de supports très friables, il est conseillé de remplacer FISSACRIL par le isolant à base de solvant ISOL 45.

Methodes d'application



Spreader: Étalez la spatule telle quelle avec un spreader lisse, en étant guidé par l'épaisseur du grain, en le répartissant uniformément.

Tampon éponge : Pendant la phase de séchage, affinez la surface avec une taloche en plastique ou un tampon éponge (cette dernière compacte davantage la spatule, refermant les espaces entre les grains laissés par l'action américaine).

Avertissements : Ne pas appliquer sur des surfaces exposées au soleil

Temperature d'application:	+5 ÷ +35	°C
Humidite relative d'application:	< 85%	
Épaisseur recommandée:	2 ÷ 4	µm par la couche
Sec hors poussière:	1	h
Peut être repeint après:		h
Séchage profond:	48	h
Nettoyage des outils:	eau	

Peinture:



Le produit peut être coloré avec le système de teinture de la ligne MAXXI et L'ANGELO 40X.

Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application.

Poids spécifique:	1,85 ÷ 2	Kg/l
Viscosité:	30.000 ÷ 40.000	cPs
pH:	7-8	
Solide en poids:	81%	
Rendement théorique:	1,5 – 3	mq/l
Granulométrie:	1,0 ÷ 1,4	
Couleur:	Blanc et couleurs du fichier	
Apparence:	Opaque	
Packs	5 - 23	

Stockage:



Le produit non ouvert, stocké intact dans un endroit sec et frais a une durée de conservation d au moins 24 mois.



Après utilisation, refermez soigneusement l`emballage et rangez-le à l`envers.

Température minimale de stockage : + 5°C.

Température maximale de stockage : + 30°C.

Précautions de sécurité:

Pour toutes les informations relatives à la manipulation du produit, ainsi qu`à son élimination correcte, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Mise en Garde

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies au mieux de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent avoir valeur de garantie pour l`applicateur, les conditions d`utilisation du produit échappant à notre contrôle direct. Il est donc conseillé de vérifier l`adéquation du produit au cas spécifique avec des tests préalables.

Loggia Industria Vernici S.r.l. Via Colle d`Alba di Levante – 04016 B.go S. Donato - Sabaudia (LT) – ITALY

Tel. (+39) 0773 562212, Fax (+39) 0773 562034. www.loggia.it, E-mail commerciale@loggia.it.

BVQI certified company for the UNI EN ISO 9001-2000 quality system.